



## FICHE DE SPECIFICITES

### PERLITE OENOPLUS N°2

Composition : Silicate amorphe

Aspect : Poudre

Couleur : Blanc

Vitesse d'écoulement : 130-195

Densité du gâteau : < 174 g/l

Flottants : < 30 ml/20g

Perméabilité : 3 - 4 Darcy

Humidité : < 1.7 %

pH : 5 - 9

Point de fusion : 900°C – 1100°C

Silice cristalline : < 1 %